

LEGANTI

MIXTOPAVI/B

Legante idraulico cementizio.

MIXTOPAVI/B è uno specifico legante idraulico cementizio da utilizzarsi in aggiunta ad inerte selezionato e acqua per il confezionamento e la messa in opera di massetti a basso spessore ad elevata elasticità, ottimo aggrappo e ritiro controllato.

MIXTOPAVI/B consente di realizzare massetti civili di spessore superiore a 1 cm, di ottima elasticità, adesione e resistenza meccanica, pedonabili dopo 12/24 h dalla messa in opera e rifinibili con piastrelle, pietre naturali, legno, moquette.

DESCRIZIONE

Campo di applicazione

MIXTOPAVI/B si utilizza, in aggiunta ad inerte da massetto di granulometria massima pari a 3/4 mm e adatta curva granulometrica, per la realizzazione di sottofondi ad uso civile dello spessore minimo di 1 cm con elevata capacità di adesione al solaio.

MIXTOPAVI/B consente di ridurre i tempi di attesa per la posa della pavimentazione rispetto al confezionamento dei normali massetti sabbia cemento.

MIXTOPAVI/B è indicato negli interventi di restauro poiché consente la realizzazione di massetti su supporti discontinui ed eterogenei, purché consistenti, nel caso in cui lo spessore disponibile sia inferiore ai 4 cm. È compatibile con l'impiego del lattice TASSULLO TLTX utilizzabile per consolidare il supporto prima della realizzazione del massetto.

Preparazione dell'impasto

MIXTOPAVI/B va miscelato solo ed esclusivamente con sabbia da massetto pulita, esente da sostanze organiche, di adeguata curva granulometrica (da 0 a 3/4 mm), ed acqua in ragione del dosaggio consigliato.

L'impasto può essere fatto a mano o in betoniera e trasportato al piano mediante sistemi di trasporto pneumatico. Evitare prolungati tempi di miscelazione.

APPLICAZIONE

MIXTOPAVI/B è pronto all'uso senza aggiunta di componenti solidi o liquidi all'infuori della sabbia e dell'acqua di impasto (è ammessa all'occorrenza l'aggiunta di fibre).

MIXTOPAVI/B consente la realizzazione di massetti ad elevata adesione da mettere in opera secondo le usuali metodologie applicative dei massetti tradizionali.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it

AVVERTENZE

Preparazione del supporto

al fine di consentire la necessaria adesione al supporto esistente, il massetto realizzato con MIXTOPAVI/B andrà applicato su supporti puliti, esenti da polvere, parti inconsistenti, oli, grassi, efflorescenze saline e non soggetti a risalita di umidità. Nel caso di supporti poco coesi consolidare mediante lattice TASSULLO TLTX avente anche funzione di ponte di aderenza e di regolatore di assorbimento d'acqua prima della messa in opera del massetto a basso spessore. In presenza di supporti molto assorbenti inumidire precedentemente alla stesura del massetto che dovrà comunque avvenire su supporto a superficie asciutta.

Protezione dal gelo, dall'acqua, dalle alte temperature

evitare l'applicazione a temperature inferiori ai 5 °C, proteggere dal gelo, da pioggia e da acqua corrente per la prima settimana dall'applicazione. In presenza di alte temperature o ventilazione proteggere da rapida asciugatura.

L'impasto in opera dovrà essere ben compattato e rifinito per evitare cavillature, scarsa coesione o adesione al supporto.

L'utilizzo di acqua suggerito nei dati tecnici può variare in relazione alla curva granulometrica ed al contenuto di umidità della sabbia utilizzata. L'eccesso di acqua d'impasto può allungare il periodo di asciugatura del massetto. Si suggerisce in ogni caso di verificare il contenuto di umidità prima della posa della pavimentazione.

MIXTOPAVI/B è pronto all'uso, evitare l'aggiunta di leganti o additivi.

Conservazione

12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).

DATI TECNICI

Dosaggio	ca. 300 Kg/m ³
Rapporto acqua/MIXTOPAVI/B	ca. 0,7
Dosaggio acqua (valori riferiti ad inerte asciutto 0-5 mm)	ca. 17 litri/sacco
Dosaggio Inerti (valori riferiti ad inerte asciutto 0-5 mm)	ca. 140 Kg /sacco
Spessore minimo	1 cm
Residuo umidità dopo 21 giorni (valore riferito a 20°C e 50% u.r)	< 2%
Resistenza a compressione 2 giorni	18 N/mm ²
Resistenza a compressione 7 giorni	27 N/mm ²
Resistenza a compressione 28 giorni	35 N/mm ²
Resa	ca. 3 Kg/(m ² x cm)
pH	> 10,5
Classe di reazione al fuoco	A1



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it