

RASANTI E FINITURE

TMULTI/SF

Rasante polivalente a base di leganti idraulici speciali.

TMULTI/SF è un rasante polivalente a base di speciali leganti idraulici, inerti selezionati di granulometria da 0 a 0,8 mm e cellulose.

TMULTI è ideale nella realizzazione di rasature suintonaci a base di calce o calce e cemento sia nuovi che esistenti, sia in interno che in esterno.



DESCRIZIONE

Caratteristiche:

- rifinibile con qualsiasi pittura, con finiture a base calce, calce e cemento, acriliche, silossaniche, carta da parati, piastrelle ecc.
- elevata protezione dell'intonaco esterno dagli agenti atmosferici
- elevata durabilità
- conforme alla UNI EN 998-1 e soggetto a marcatura CE secondo normativa vigente

Campo di applicazione

TMULTI/SF si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura (assorbimento d'acqua, rugosità, omogeneità, presenza di cavillature) non consenta la diretta stesura della finitura.

TMULTI/SF è indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiacci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.

Preparazione dell'impasto

TMULTI/SF si prepara miscelandolo solo ed esclusivamente con acqua, in ragione di circa 5,5 litri/sacco, variandone la consistenza a seconda del tipo di applicazione e lavorazione adottata.

La preparazione dell'impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

APPLICAZIONE

TMULTI/SF va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica, spugna, spatola o con cazzuola rovescia, in relazione al tipo e grado di finitura desiderato.

Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. E' compatibile con la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. Può inglobare reti in fibra di vetro nella realizzazione di rasature armate suintonaci esistenti con cavillature.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl

Via Nazionale, 157-38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it

AVVERTENZE

Preparazione del supporto

Applicare su supporti puliti da parti inconsistenti, privi di polvere, efflorescenze saline, oli, disarmanti, muffe ed altro materiale organico. Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell'adesione in parete dell'intonaco e della stabilità delle cavillature prima dell'intervento. Valutare a questo proposito l'opportunità di annegare una rete in fibra di vetro nella rasatura.

Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua o dove questa possa venire in contatto del materiale nella prima settimana dall'applicazione.

Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e proteggere il prodotto dal gelo nelle prime 48/72 ore dall'applicazione; è sconsigliato l'uso di additivi anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità e le caratteristiche finali del prodotto.

Alte temperature/supporti assorbenti

In presenza di elevate temperature o di intonaci di fondo molto assorbenti adottare tutte le precauzioni al fine di impedire una troppo rapida asciugatura del prodotto. La bagnatura del prodotto in parete per riprenderne la lavorazione può portare a disuniformità cromatiche ed aloni.

Qualsiasi operazione successiva all'applicazione di TMULTI potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla sua messa in opera.

Conservazione

12 mesi (in confezione originale integra e in luogo coperto ed asciutto).

CONFORMITÀ CE

Conforme alla UNI EN 998-1

DATI TECNICI

Granulometria	0 - 0,8 mm	UNI EN 1015-1
Acqua d'impasto	0,23 l/Kg (ca. 5,5 l/sacco)	
Peso specifico	ca. 1600 Kg/m ³	UNI EN 1015-10
Resa	3÷4 Kg/m ²	
Adesione al cls	0,3 N/mm ²	UNI EN 1015-12
Resistenza alla diffusione del vapore	$\mu < 20$	UNI 9233
pH	> 10,5	
Classe di reazione al fuoco	A1	
Fornitura	sacchi da 30 kg	



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante polivalente grigio a base di leganti idraulici tipo TASSULLO TMULTI/SF da applicare a frattazzo a spessore inferiore ai 5 mm, indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiacci, intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento, di granulometria massima pari a 0,8 mm, adesione al calcestruzzo pari a 0,3 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore inferiore a 20, pH > 10,5 e di classe A1 di reazione al fuoco. Successive applicazioni di stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. andranno eseguite dopo 24-48 ore dall'applicazione.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anania (TN)
Tel. +39 0463 662100 - servizio.clienti@tassullo.it
Tel. +39 0463 662135 - info@tassullo.it