

DEUMIDIFICAZIONE

TSALVP

Trattamento liquido pronto antisale

TSALVP è un trattamento pronto antisale, liquido, incolore, adatto al risanamento di murature a medio - alto contenuto di sali.

DESCRIZIONE

Specifico trattamento pronto antisale ad alta penetrazione, liquido, incolore, adatto all'immobilizzazione dei sali ed al risanamento di murature a medio/alto contenuto di sali senza modifiche della permeabilità al vapore originaria.

TSALVP è un prodotto polimerico in solvente organico (ragia dearomatizzata) compatibile con ogni tipo di supporto murario o lapideo, ad elevata capacità di penetrazione ed ottima resistenza agli alcali.

Campo di applicazione

TSALVP agisce sulle specie saline presenti in prossimità della superficie del paramento murario limitandone la migrazione ed il degrado associato ai cicli di cristallizzazione, senza formazione di film superficiali non traspiranti, senza diminuzione della traspirabilità del supporto, consentendo la realizzazione successiva di intonaci deumidificanti ad elevata traspirabilità.

TSALVP è specifico per essere utilizzato prima dell'applicazione di T-LAST RINZAFFO in murature a medio/alto contenuto di sali.

APPLICAZIONE

Preparazione

TSALVP è pronto all'uso senza necessità di alcuna aggiunta.

Modalità di applicazione

TSALVP si applica a pennello o a spruzzo (a bassa pressione) su supporti lapidei o murari asciutti e precedentemente puliti da inquinanti superficiali. L'applicazione dovrà essere ripetuta più volte, bagnato su bagnato, fino a rifiuto. L'applicazione successiva del rinzaffo risanante T-LAST RINZAFFO o di altro ponte di aderenza dovrà essere fatta fresco su fresco (appena la superficie trattata con TSALVP appaia non più lucida) oppure a distanza di qualche ora, dopo aver verificato l'idrorepellenza del supporto.

Evitare tempi di attesa tra un'applicazione e l'altra, le mani successive alla prima devono essere stese bagnato su bagnato dopo la prima mano non appena questa sia stata assorbita e la superficie appaia non più lucida.

Non lasciare TSALVP a contatto con l'aria o l'umidità ambientale.



AVVERTENZE

Preparazione del supporto

Preparare il supporto all'applicazione di TSALVP asportando polvere, efflorescenze saline, parti inconsistenti, disarmanti, muffe, fuliggine, materiale organico ecc, mediante sabbiatura, spazzolatura meccanica, o specifico ciclo di lavaggio.

Supporti bagnati

Evitare l'applicazione su supporti impregnati di acqua o direttamente esposti al sole.

Basse temperature

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Il trattamento antisale riduce la sua efficacia in presenza di basse temperature. TSALVP è infiammabile e volatile: evitare la vicinanza con fiamme o sorgenti di calore, non fumare durante l'applicazione, arieggiare i locali se usato all'interno.

FORNITURA

Taniche da 5 litri

STOCCAGGIO

6 mesi in confezione ermeticamente chiusa, in luogo asciutto, a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

DATI TECNICI

Peso specifico	ca. 0,8 kg/litro
Consumo (in relazione all'assorbimento del supporto)	circa 0,5 litri/m ²
Aspetto	Incolore

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento pronto antisale ad alta penetrazione, liquido, incolore, tipo TASSULLO TSALVP, adatto all'immobilizzazione dei sali ed al risanamento di supporti lapidei e/o murari ad alto contenuto salino senza modifiche della permeabilità al vapore originaria, applicabile a spruzzo o a pennello, di peso specifico pari a 0,8 kg/l. Tale trattamento antisale dovrà essere seguito dall'applicazione del rinzafo risanante T-LAST RINZAFFO o da altro ponte di adesione, prima della stesura del corpo dell'intonaco.



I valori tecnici riportati si riferiscono a prove di laboratorio, effettuate in condizioni standard e metodologie descritte nelle pertinenti norme tecniche; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono risultare sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.

L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

Gruppo Miniera San Romedio si impegna a mantenere la qualità dei materiali idonea alle caratteristiche di uso e destinazione e si riserva di apportare tutte le modifiche necessarie a tale scopo, senza alcun preavviso.



L'uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all'impiego previsto e l'assunzione delle responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl
Via Nazionale, 157—38019 Ville d'Anaunia (TN)
Tel. +39 0463 662100 - info@tassullo.it